Акриловая фактурная краска «PLASTICA»

для внутренних и наружных работ (ВДАК-1982)

ТУ 2313-021-51309101-02

Описание. ***Очень прочное*** декоративное однотонное покрытие широкой гаммы цветов ***с невысоким рельефом, малым расходом и высокой паропроницаемостью***. Внешний вид покрытия – «барашек» или «рябь на воде». Предназначено для декоративной отделки интерьеров и фасадов.

Применение этого покрытия позволяет скрыть небольшие дефекты ***плохо подготовленной поверхности***.

Часто материал используют для формирования ***антивандальных покрытий*** стен подземных гаражей, лестничных маршей, холлов и т.п.: ***прямо по незашпатлеванной поверхности*** материал накатывают валиком. Толщина покрытия – (0,5÷1,5) мм по выступам, расход - 0,5-2,0 кг/м^2 в зависимости от требуемой высоты рельефа.

Материал позволяет реализовать различные варианты декора и зависит от применяемого инструмента, а также от фантазии и технологических приемов нанесения.

Технологичное (наносится за один проход), механически прочное, атмосферо- и водостойкое бесшовное покрытие, обладающее прекрасной адгезией к бетонным, цементным, асбоцементным, оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсолитовым и другим пористым основаниям. Покрытие имеет высокую атмосферостойкость и долговечность. При желании изменить цвет поверхность можно перекрасить, сохранив фактуру.

Экологически полноценный материал, практически не имеет запаха, пожаровзрывобезопасен.

Технические данные

Внешний вид в таре	густая вязкая масса
Цвет	из альбома образцов и по заказу
Основа	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Расход	0,5-2,0 кг/м^2
Время высыхания	2-3 часа «на отлип», 24 - 48 часов – набор основных свойств при 20 ^{o}C и относит. влажности воздуха 65% (в зависимости от толщины слоя)
Хранение	12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25^{o}C в плотно закрытой таре; предохранять от влаги, прямых солнечных лучей по **ГОСТ 9980.5-86.** Допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания

Рекомендации по применению: Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое покрытие, а также солевые и маслянистые загрязнения необходимо удалить. Крупные дефекты (более 5 мм глубиной) зашпатлевать без шлифования. Глянцевые поверхности зашкурить и обеспылить. Пористые впитывающие поверхности прогрунтовать грунт-пропиткой «Молочко» S1, «Дива-АГ», «Дива-ЛГ» или «Дива-РГ».

Перед применением состав тщательно перемешать и при необходимости разбавить на 2-5% водой или грунтом «Дива-АГ» до нужной пластичности. Наносить ***в один слой*** краскораспылителем или валиком. ***Тонкослойное покрытие формируется валиками «шубка» или «горох» за один проход*** полосами сверху вниз с небольшим перекрытием - как обычные краски, но без раскатывания. Допустимы другие приемы нанесения.

Большие площади во избежание появления неравномерной отделки окрашивать краскораспылителем. При нанесении материала перерывы в работе допускаются по достижении архитектурных границ (углов, карнизов и т.п.), в противном случае будут видны стыки отдельных «захваток». Окончательные свойства покрытие приобретает через 1-2 недели после нанесения.

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.

Не сливать в канализацию.

119019 Москва, Б.Афанасьевский пер.3, E-mail:rigonn@palitra.ru
т/ф (495) 626-8500, 626-4500(многоканал) **www.palitra.ru**