

3.1.3.1
Водно-дисперсионная акриловая
ЕВРОЭМАЛЬ «ДИВА-Э»
для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-007-17490994-2002



Описание. Высококачественная матовая эмаль европейского качества, экологически чистая, атмосферостойкая, долговечная. Не «собирает» пыль (очень низкий коэффициент электризации). Имеет очень высокую влагостойкость. **Суперстойкая к мытью, в том числе моющими и дезинфицирующими средствами** (например, хлорамин 3-5%), а также "слабыми" растворителями типа уайт-спирита. Долго не желтеет. Идеальна для окраски помещений с повышенными требованиями по гигиене: детских, общественных и больничных помещений, пищевых и фармацевтических производств, промышленных помещений с особыми требованиями (производство микроэлектроники), а также для **деревянных** изделий. В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением по результатам испытаний в «ЕВРАЗЭС» **краска разрешена к применению на предприятиях пищевой промышленности, для детских и лечебно-профилактических учреждений (Сертификат).**

Наносится на загрунтованные или ранее окрашенные штукатурку, бетон, кирпич, дерево, металл (кроме поверхностей, окрашенных известковыми и клеевыми красками), гипсокартон, бумажные, флизелиновые и стеклообои. Легко колеруется в пастельные и средне-насыщенные тона водными колерными красками «Дива-Колер».

Соответствует ГОСТ Р 52020-2003. Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 10 лет. Экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная.

Технические данные

Основной цвет	белый
Основа	акриловый латекс
Разбавитель	вода
Плотность, не менее, г/см ³	1,5
Технологический расход эмали	1кг на 6÷8 м ² в один слой по гладкой поверхности
Время высыхания	1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Вязкость по ВЗ-4	не менее 60сек
Степень перетира	15÷25 мкм
Адгезия	1 балл (наивысшая)
Стойкость к воде	не менее 48 час
Хранение	в не вскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +25°С. Допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания

Рекомендации по применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости, но не более чем на 5%.

Поверхность перед окраской очистить или отмыть от пыли, грязи, слабо держащейся краски и побелки, просушить, устранить дефекты. Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками или имеющие следы жира, промыть водой с содой или другим моющим средством.

При окраске сильно впитывающих, крупнопористых поверхностей применять грунт-пропитки «Молочко» S1, «Дива-АГ» или «Дива-ЛГ». Деревянные поверхности, ранее ничем не окрашенные, при наружной покраске обязательно грунтовать специальной грунт-пропиткой «По дереву» или «АКРОСИЛ-Д». Очень гладкие и глянцевые поверхности при переокраске для снижения проскальзывания валика, увеличения укрывистости и улучшения цветности грунтовать составом «Контакт-В». При переокраске поверхностей насыщенного цвета использовать состав «Контакт-В» или «Дива-ФО».

Эмаль наносится всеми малярными приспособлениями (кисть, валик, распылитель) в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа при 20°С.

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

