Акриловая водно-дисперсионная

лак-пропитка «По камню» антисептирующая

для внутренних и наружных работ (ВДАК-1761)

ТУ 2313-007-51309101-03

Описание. Универсальная водоотталкивающая тонкослойная лак-пропитка сохраняет естественный вид стены, подчеркивает красоту ***отделочного камня, кирпича, декоративного бетона*** и при этом защищает их от атмосферных и биологических воздействий. Может наноситься и на ранее окрашенные поверхности (кроме побелки и силикатных красок), увеличивая их водостойкость. Глубоко проникает в поры поверхности. Покрытые пропиткой стены остаются дышащими. На плотных поверхностях возникает ***эффект «мокрого» камня***.

Состав может несколько изменить цвет поверхности. Цвет кирпича становится глубже и богаче, каменная кладка также может потемнеть. Рекомендуется сначала проверить на незаметном месте и дать высохнуть, т.к. изменение цвета поверхности необратимо. Можно специально придать поверхности нужный оттенок, отколеровав состав подходящей пигментной пастой.

Лак-пропитка увеличивает срок службы отделочного кирпича и других минеральных оснований, их атмосферо- и влагостойкость, придает поверхности свойство самоочищения, улучшает внешний вид стен. Противостоит выветриванию, разрушению, загрязнению. Легко моется. Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный.

Вода стекает с поверхности, как с зонтика, даже во время ливня!

Технические данные

Цвет	молочно-белая жидкость, после высыхания - бесцветный
Расход	100-140 г/м^2 в один слой
Основа	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Время высыхания	1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура (+5 ÷ +30)°С, относительная влажность воздуха не более 80%
Стойкость к воде	не менее 48 час
Хранение	Хранить в герметичной таре при +5÷+25°С. Допускается 5 кратких циклов замораживания/оттаивания. Гарантийный срок хранения: 1 год в невскрытой заводской упаковке.

Подготовка поверхности: Поверхность перед отделкой очистить от пыли, грязи, жирных пятен и мха. Пораженные мхом участки обработать составом «Белизна» и промыть водой. Отремонтировать дефектные места, просушить.

Нанесение: Состав перед применением перемешать. Разбавлять не рекомендуется. Наносить только в сухую погоду! Инструмент: распылитель, валик или кисть. С помощью концентрированных светостойких пигментных паст составу можно придать любой оттенок.

Меры предосторожности. Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

119019 Москва, Б.Афанасьевский пер.3, E-mail:rigonn@palitra.ru
т/ф (495) 626-8500, 626-4500(многоканал) **www.palitra.ru**