



Водно-дисперсионная акриловая

эмаль «ДИВА-Э»

для наружных и внутренних работ

ТУ 2316-007-17490994-2002

СГР №RU.77.99.88.008.Е.000024.01.12



Описание: Высококачественная матовая эмаль европейского качества, экологически чистая, атмосферостойкая, долговечная. **Стойкая к мытью, в том числе моющими и дезинфицирующими средствами** (например, хлорамин 3-5%). Долго не желтеет. Идеальна для окраски помещений с повышенными требованиями по гигиене: детских, общественных и больничных помещений, пищевых и фармацевтических производств, а также для деревянных изделий. В соответствии с заключением Роспотребнадзора **эмаль разрешена к применению на предприятиях пищевой промышленности, для детских и лечебно-профилактических учреждений.**

Наносится на загрунтованные или ранее окрашенные штукатурку, бетон, кирпич, дерево, металл, гипсокартон, бумажные, флизелиновые и стеклообои. Не допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные известковыми, цементными и силикатными материалами Легко колеруется в пастельные и средне-насыщенные тона водными колерными красками «Дива-Колер».

Срок эксплуатации - не менее 10 лет.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	по различным каталогам или по образцу
Внешний вид пленки	ровная матовая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,35-1,45
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,0
Расход, г/м ²	120-160 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	2 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в нескрытой таре в сухих складских помещениях при +5 ÷ +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ☀ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) - оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению:

- Поверхности перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая» или «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовками типа «Контакт», при окраске свежего бетона использовать грунтовку «Контакт-Р».
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, что влияет на качество покрытия.
- Перед нанесением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- При нанесении и отверждении эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой эмали должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка для грунтовки и эмали - 1 час (для «Контакт-Р» – не менее 5 часов) при +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя !**