

## Водно-дисперсионная акриловая вспучивающаяся ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА « КОНТРАФИЕР » ДЛЯ МЕТАЛЛА

ТУ 2316-047-51209101-10

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00467 ТР 0648475



**Описание.** Краска предназначена для декоративно-огнезащитной окраски металлоконструкций промышленного и гражданского назначения с целью повышения предела их огнестойкости и защиты сооружений и зданий от распространения пламени при развитии пожара. **Используется в помещениях или снаружи под навесом**, исключая прямое воздействие воды на покрытие (влажность воздуха не выше 80%).

Для использования в атмосферных условиях или придания поверхности необходимого цвета нанести поверх «КОНТРАФИЕР» 1÷2 слоя атмосферостойкой или другой, соответствующей требованиям по условиям эксплуатации, краски (например, Панцирь-Ф, ПФ-115, Дива-Ф, S6).

Краска отличается экологичностью, превосходной адгезией к металлическим и другим поверхностям и хорошими малярными свойствами. Покрытие ремонтпригодно - в случае повреждения дефектное место может быть подкрашено.

**В процессе интенсивного нагрева краска не выделяет токсинов, устойчива к старению.**

Срок эксплуатации внутри помещений – не менее 10 лет в отсутствие агрессивных климатических, химических и других воздействий и при соблюдении условий нанесения, хранения и транспортирования краски.

### Технические данные

Состав краски	Акриловая дисперсия, пигменты, целевые добавки и наполнители
Цвет	Колеровка в пастельные цвета
Сухой остаток	не менее 60%
Вязкость по ВЗ-6	не менее 100 с
Расход	Согласно сертификату соответствия
Разбавитель	вода
Время высыхания и межслойной сушки	До степени III – не более 2 час, полное высыхание – не менее 72 час, межслойная сушка - не менее 8 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура от +5 до +30°C, относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	12 месяцев при температуре 0÷+25°C в заводской невскрытой таре. <b>Не замораживать!</b>

**Подготовка поверхностей к покраске.** Окрашиваемые поверхности тщательно очистить от окалины и ржавчины, а также от пыли, грязи, жировых пятен и непрочно держащихся старых слоев краски. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Металлические поверхности перед окраской необходимо защитить антикоррозионным грунтом (например, грунтовки ГФ-021, «Унигрунт», «Панцирь-Р», грунт-эмаль «По ржавчине»). Общая толщина высохшего слоя грунта должна быть 50÷100 мкм.

**Рекомендации по окраске.** Перед применением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление краски водой не более 5% от массы в зависимости от способа нанесения.

Краска наносится безвоздушным распылением, кистью, валиком. Краска наносится в несколько слоев до достижения соответствующего группе огнезащиты слоя. Промежуточная сушка между слоями не менее 8 часов в зависимости от температуры и влажности; время полного высыхания покрытия от 72 часов.

**Меры предосторожности:** Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

**Подробные «Рекомендации» высылаются по запросу клиента.**

