

3.1.3.2

Водная краска для минусовых температур!

«ДИВА-Ф» зИМНЯЯ

для фасадов и интерьеров

ТУ 2316-007-17490994-2002

Заменяет краски на растворителе в самых сложных условиях покраски
- при температурах от +5 до -10°C.

Проверена на многих объектах, обеспечивает высокое качество покраски даже
на новых бетонных плитах.

Описание. По свойствам аналогична краске «Дива-Ф». Шелковисто-матовая краска, прочная, долговечная. Предназначена для профессиональной окраски наружных и внутренних поверхностей во всех климатических зонах по кирпичным, оштукатуренным, бетонным поверхностям, дереву. В помещениях применяется также по гипсокартону, тканям, бумажным, флизелиновым и стеклообоям, ЦСП, ОСП, фанере, по грунтованным металлическим и другим поверхностям. При использовании для внутренних работ краски относится к разряду влагостойких моющихся для любых помещений. Обладает высокими показателями атмосферо- и светостойкости, адгезии, влагостойкости, стойкости к смыванию.

Очень технологична, экономна в расходе, быстро сохнет. Хорошо "ложится" на поверхности, ранее окрашенные синтетическими фасадными красками типа АК, ХВ, КО, а также масляными, алкидными, латексными и другими красками, кроме известковых, цементных и силикатных.

Краска долговечная, экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная.

Срок эксплуатации во всех климатических зонах – не менее 10 лет.

Технические данные:

Основной цвет	белый (белизна не менее 88%); допустима подколерка с помощью «Дива-Колер» в пастельные цвета; насыщенные и средние цвета – под заказ.
Расход краски	140÷200 г/м ² в один слой
Основа	акриловый латекс
Разбавитель	вода
Время высыхания	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %
Вязкость по ВЗ-4	не менее 80 сек
Адгезия	1 балл (наивысшая)
Стойкость к воде	не менее 48 час
Хранение	в невскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +20°C. Допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания

Подготовка поверхности. Поверхности перед окраской очистить от пыли, грязи, жирных пятен, мелящих и слабо держащихся покрытий, высолов. Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Известковые, цементные и силикатные краски полностью удалить. Ранее неокрашенные кирпич, штукатурку и т.п. поверхности перед нанесением краски грунтовать грунт-пропиткой «Дива-РГ». Бетон грунтовать составами «Контакт-Р» или «Дива-РГ».

Рекомендации по применению. Нанесение краски «Дива-Ф» зИМНЯЯ на фасады зданий рекомендуется только в сухую погоду при температуре не ниже -10°C в отсутствие осадков, сильного ветра, тумана. **Недопустимо наличие наледи, инея и капельной влажности на стенах!** При солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, что влияет на качество покрытия.

Перед использованием краска должна сутки находиться в отапливаемом помещении. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, но не более чем на 10%. Краску наносить валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0.018"-0.023". Межслойная сушка краски «Дива-Ф» зИМНЯЯ в межсезонье - не менее 1 час, грунтов «Дива-РГ» – не менее 12, а «Контакт-Р» не менее 24 часов при 0°C.

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании краски в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Сухие отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.