



Водно-дисперсионная грунтовка

## «МОЛОЧКО S1»

для наружных и внутренних работ

ТУ 2310-022-51309101-03

СГР №RU.77.99.88.015.E.052889.12.11




**Описание:** Грунтовка **глубокого проникновения** «Молочко S1» предназначена для подготовки к окраске кирпича, бетона, штукатурки, шифера, гипсокартона, стеклообоев и других пористых поверхностей, для грунтования стен перед оклейкой обоями, а также для обеспыливания и подготовки бетонных полов перед нанесением наливных покрытий (например, самовыравнивающихся полов). Может использоваться как водозамещающая добавка в цементные растворы с целью повышения их прочности и трещиностойкости.

**Выравнивает впитывающую способность, обеспыливает, повышает «сцепление» с последующим покрытием, укрепляет непрочные поверхности, снижает расход краски и повышает срок службы покрытия.** Толщина укрепленного слоя зависит от проницаемости поверхности и расхода пропитки.

Быстро высыхает, не пахнет, после высыхания не изменяет цвет поверхности.

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

### Технические данные

Цветовая гамма	молочно-белый, после высыхания - прозрачный
Внешний вид пленки	однородное покрытие без кратеров и морщин
Состав	водная дисперсия синтетических полимеров, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00-1,05
Расход, г/м <sup>2</sup>	120-150 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	в нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой  выдерживает 5 кратких циклов замораживание (до -40°C) – оттаивание без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

### Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, силикатные, цементные краски и меловую побелку удалить полностью. Глянцевые поверхности зашкурить и обеспылить. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше обрабатывать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание грунтовки, что влияет на качество покрытия.
- Перед применением грунтовку перемешать; наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев для сильновпитывающих поверхностей – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении грунтовки температура воздуха, обрабатываемой поверхности и грунтовки должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%
- Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**