



Акриловая шпатлевка  
**«УНИВЕРСАЛЬНАЯ» ГРУБАЯ**  
для наружных и внутренних работ  
**(ВД-АК-0040)**



ТУ 2316-004-51309101-2008  
СГР №RU.77.99.88.015.E.052885.12.11

**Описание:** Шпатлевка «Универсальная» Грубая предназначена для выравнивания и заделки дефектов поверхности глубиной не более 3 мм на фасадах, а также потолках, стенах помещений различного типа: жилых строений, больниц, детских учреждений, офисов, складов, производственных помещений.

Обладает хорошей адгезией к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Получается «дышащее» прочное покрытие, атмосферо- и водостойкое, не трескается при перепадах температур, хорошо шлифуется. **МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

**Технические данные**

Внешний вид пленки	шероховатая
Состав	акриловая дисперсия, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,65-1,70
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	70,0
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,6-0,8 в один слой
Способ нанесения	шпатель, специальный инструмент
Рекомендованное количество слоев	1-2
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C, относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степени 3	не более 2 часов
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой ☼ выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

**Рекомендации по применению:**

- Перед нанесением поверхность очистить от пыли, высолов, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой! Подготовленные поверхности прогрунтовать грунтовками типа «Контакт», сильновпитывающие – грунтовками «Дива-АГ», «Молочко S1», «Дива-РГ», свежий бетон – грунтовкой «Контакт-Р».
- Нанесение на фасады зданий допускается в отсутствии осадков только на сухие поверхности.
- Перед применением шпатлевку тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить шпателем или специальным инструментом. Рекомендованное количество слоев – 1-2 слоя в зависимости от размеров дефектов. За один слой устраняются дефекты глубиной не более 3 мм.
- При нанесении и отверждении шпатлевки температура окружающего воздуха, поверхности и самой шпатлевки должна находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**