



Водно-дисперсионная акриловая
краска для стен и потолков
«PRESIDENT P2»
(ВД-АК-1226)



ТУ 2316-034-51309101-05

СТП№ RU.77.01.34.015.Е.003615.04.12

Описание: Краска предназначена для высококачественной окраски различных поверхностей: гипсокартона, штукатурки, кирпича, искусственного и натурального камня, различных видов обоев «под окраску», дерева, некоторых пластиков, загрунтованного металла и других строительных материалов.

Отличительные особенности:

- Приятная гладкая шелковисто-матовая поверхность;
- Высокая белизна (97%), сохраняющаяся на протяжении многих лет (высокая стойкость к УФ-лучам - не желтеет);
- Очень высокая стойкость к мытью, в том числе к моющим и дезинфицирующим средствам;
- Легко отмывается от загрязнений;
- Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;
- Надежно закрепляется на различных материалах;
- Образует микропористое дышащее экологичное покрытие;
- Не пропускает воду сквозь себя в поверхность;
- Обладает антибактериальными свойствами;
- Легко наносится, разравнивается, не дает потеков (тиксотропная, с отличным розливом);
- Высокоукрывистая (экономичная).

Срок эксплуатации – не менее 10 лет.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	белый (белизна 97%), колеровка в любой цвет
Внешний вид пленки	шелковисто-матовая
Состав	водная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,35-1,45
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55,0
Расход, г/м ²	120-160 в 1 слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ❄️ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев



Водно-дисперсионная акриловая
краска для стен и потолков

«PRESIDENT P2»

(ВД-АК-1226)

ТУ 2316-034-51309101-05

СТП№ RU.77.01.34.015.Е.003615.04.12



Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, силикатные, цементные краски и меловую побелку удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой! Пористые поверхности обязательно обработать грунт-пропиткой «President P1» или грунтовкой «Дива-АГ», разбавленной на 25% водой.
- Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, поверхности и самой краски должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%
- Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!***