



Водно-дисперсионная акриловая  
**ЭМАЛЬ «ДЛЯ РАДИАТОРОВ»**  
 для внутренних и наружных работ (ВДАК-1222)  
 TY 2316-034-51309101-05  
 СТР №RU.77.01.34.015.E.003615.04.12



**Описание:** Эмаль «Для радиаторов» предназначена для окраски радиаторов и труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях, а также для окраски неметаллических поверхностей.


Эмаль удобная в работе: хорошо растекается, не дает потеков, быстро высыхает, не пахнет. Эмаль может наноситься на новые и ранее окрашенные масляными, алкидными и водно-дисперсионными красками (кроме известковых, силикатных и меловых материалов).

Образуется ровное прочное покрытие с высокой степенью белизны, обладающее хорошей стойкостью к мытью, в том числе моющими средствами и дезинфицирующими растворами.

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

Срок эксплуатации до 8 лет.

**Технические данные**

|   |   |
|---|---|
| <b>Цветовая гамма</b>                               | белый, колеровка по любому каталогу   |
| <b>Внешний вид пленки</b>                           | однородная без кратеров, пор, морщин и трещин   |
| <b>Состав</b>                                       | акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки   |
| <b>Разбавитель</b>                                  | вода  |
| <b>Плотность, г/см<sup>3</sup></b>                  | 1,25-1,30   |
| <b>Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее</b> | 45,0  |
| <b>Расход, г/м<sup>2</sup></b>                      | 130-150 в один слой   |
| <b>Способ нанесения</b>                             | кисть, валик, безвоздушное распыление   |
| <b>Рекомендованное количество слоев</b>             | 2 (толщина слоя не менее 80 мкм по высушенной пленке)   |
| <b>Условия нанесения</b>                            | при температуре от +8°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%   |
| <b>Время высыхания до степени 3</b>                 | 2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%  |
| <b>Хранение</b>                                     | в нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой  выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев |

**Рекомендации по применению**

- Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от окислы, ржавчины и слабодержащихся покрытий. Поверхность должна быть чистой и сухой! Неокрашенный металл прогрунтовать грунтовкой «Панцирь-R», при окраске неметаллических пористых и сильно впитывающих поверхностей использовать грунтовки «Дива-АГ», «Укрепляющая», некорродирующие поверхности можно окрашивать без предварительной обработки.
- Нанесение краски вне помещений допускается только в отсутствие осадков на сухие поверхности.
- Перед применением эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски должна находиться в интервале от +8°C до +35°C. Межслойная сушка – 1 час при +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
 запрашивать рекомендации производителя!**