



Водно-дисперсионная акриловая шпатлевка "ФАКТУРА"

для отделки дерева (ВДАК-0044)

для наружных и внутренних работ

ТВ 2316-004-51309101-2008


СТР №RU.77.99.88.015.E.052885.12.11



Описание: Шпатлевка «Фактура» предназначена для отделки деревянных изделий, в том числе окон, дверей, мебели. Предназначена для выравнивания неровностей различного происхождения: сколы, трещины, сучки, места соединений элементов, заглубленный крепеж и т.п. Может применяться как для сплошного шпатлевания так и для ремонта небольших участков поверхностей.

Легко наносится, при высыхании не дает усадочных трещин в слое до 3 мм. Образуется прочное покрытие, которое хорошо шлифуется, обладает хорошей атмосферо- и водостойкостью. **МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

Технические данные

Цветовая гамма	белый, колеровка под заказ
Внешний вид пленки	ровная однородная без кратеров, пор, морщин и посторонних включений
Состав	акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,60-1,70
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	70,0
Расход, кг/м ²	0,5-0,8 в один слой
Способ нанесения	валик, шпатель, специальный инструмент
Рекомендованное количество слоев	1
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C, относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степени 3	не более 4 часов
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой  выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры - 40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению:

- Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий, обессмолить, просушить. При нанесении на ранее неокрашенную древесину предварительно обработать ее грунт-пропиткой «Антисептирующая».
- Нанесение шпатлевки вне помещений допускается в отсутствии осадков на сухие поверхности.
- Перед применением массу тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить валиком, шпателем или специальным инструментом. Рекомендованное количество слоев – 1-2 слоя в зависимости от размеров дефектов. За один слой устраняются дефекты глубиной не более 3 мм.
- При нанесении и отверждении шпатлевки температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски должна находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**