



Водно-дисперсионная краска  
**«Для защиты деревьев» М**  
ТУ 2316-012-51309101-2008  
СГР №RU.77.99.88.015.E.052887.12.11



**Описание:** краска «Для защиты деревьев» предназначена для эффективной защиты плодовых и декоративных деревьев от насекомых, грызунов и солнечных ожогов.


Образует матовое дышащее покрытие, которое повышает зимостойкость деревьев, устойчивость к действию осадков, обладает высокой влагостойкостью.

Продолжительность сохранения **защитного действия** краски на дереве - **не менее 3 лет** для молодых деревьев и до 5 лет для старых при условии нанесения не менее 2-х слоев.

**Краска в цвет коры улучшает садово-ландшафтный дизайн.**

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

#### **Технические данные**

<b>Цветовая гамма</b>	белый, кора
<b>Внешний вид пленки</b>	матовая
<b>Состав</b>	водная дисперсия синтетических полимеров, пигменты, наполнители, целевые добавки
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup></b>	
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее</b>	46
<b>Расход</b>	200-300 г на дерево среднего размера
<b>Способ нанесения</b>	кисть, опрыскивание
<b>Условия нанесения</b>	при температуре от +5°C до +25°C, относительной влажности воздуха не более 80%
<b>Время высыхания до степени 3</b>	1,5 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
<b>Хранение</b>	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой  выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°C) - оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

#### **Рекомендации по применению**

- Поверхность ствола должна быть сухой и чистой, перед окраской ее следует очистить от пыли, загрязнений и отстающих слоев коры.
- Нанесение краски «Для защиты деревьев» допускается только в сухую погоду в отсутствие осадков.
- Перед нанесением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью или опрыскивателем. Рекомендованное количество слоев - 1-2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределах от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка 1,5 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**