



## Латексная краска «ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ» S4 белая и супербелая



для стен и потолков сухих помещений (ВДЛА-2223)  
ТУ 2310-022-51309101-03

**Описание.** Матовая краска, экономная в расходе. *Очень стойкая к сухому трению, прочная, не собирает пыль, образует "дышащее" покрытие.* Краска «Для стен и потолков» **S4 супер** имеет высокую белизну (до 97%).

Наносится на штукатурку, бетон, кирпич, гипсокартон и другие пористые основания, в том числе любые обои «под окраску». Хорошо "ложится" на поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими красками, кроме известковой и меловой побелки. При ремонте краску можно смыть теплой водой со щеткой или, обильно увлажнив, снять шпателем.

Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Краска экологически полноценная, пожаро- и взрывобезопасная.

### Технические данные

<b>Состав</b>	высококачественный импортный латекс, пигменты, наполнители, загуститель, целевые добавки
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Вязкость по ВЗ-6</b>	не менее 80сек
<b>Расход</b>	1кг на 5÷7 м <sup>2</sup> в один слой в зависимости от типа поверхности
<b>Условия нанесения</b>	температура от +5 до +30°С, относительная влажность воздуха не более 80%
<b>Время высыхания</b>	1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%
<b>Хранение</b>	12 месяцев в невскрытой таре при +5 ÷ +25°С. Допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания.

### Рекомендации по применению.

Поверхность перед окраской очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо держащейся краски. Известковую и меловую побелки обязательно удалить. Глянцевые поверхности промыть содой, затем чистой водой и просушить; высокогляцевые – зашкурить и обеспылить. При необходимости поверхность подремонтировать и просушить.

Если поверхность покрыта пятнами неизвестного происхождения, то перед окраской прогрунтовать ее грунт-пропиткой «Дива-РГ» или алкидной эмалью белого цвета (например, ПФ-115), разбавленной на 15-20% уайт-спиритом и просушить не менее 24 часов. При окраске сильно впитывающих поверхностей использовать грунт-пропитки «Молочко S1», «Дива-АГ» или «Дива-ЛГ». Слабо впитывающие поверхности для экономии краски можно грунтовать белым грунтом «Строитель S2».

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или кистью в 1-2 слоя, S4 супер – в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре +20°С. Для работы распылителем разбавить краску не более чем на 10% водой.

**Меры предосторожности:** Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

